



## IMPRIMACIÓN DE ADHESIVO PARABRISAS DE POLIURETANO

### 1 – DESCRIPCIÓN

**Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano** es un imprimador NEGRO diseñado específicamente para la banda de cerámica sobre el vidrio del vehículo. Se asegura la protección completa del adhesivo mediante la creación de una barrera contra los rayos nocivos UV que pueden conducir a la degradación del adhesivo. También es un promotor de adhesión. Para ser utilizado en conjunción con el limpiador / activador.

### 2 – PROPIEDADES

- Formulación de un componente
- Aplicación de frío
- Protección contra los rayos de UV
- Promueve el poder de adherencia significativamente

### 3 - INSTRUCCIONES

Las superficies a tratar deben estar perfectamente limpio y seco, libre de polvo y grasa. Aplicación de Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano sólo puede tener lugar una vez que se haya completado la limpieza a fondo de la zona de unión con el limpiador / activador. Agitar bien el frasco antes de la aplicación (por lo menos 1 min.) Aplique el producto utilizando un aplicador de fieltro. Cierre inmediatamente después de su uso como producto se evapora muy rápidamente. Antes de continuar asegúrese de que la imprimación es no pegajoso.

### 4- ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano puede ser almacenado durante 12 meses en su embalaje original a 5°C - 25°C. El producto es inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado en su embalaje original. Mantener fuera del alcance de los niños.

### 5- EMBALAJE

<i>Producto</i>	<i>Volumen</i>	<i>Paquete</i>
Botella de Aluminio	250 ml	12 botellas por caja



## 7- PROPIEDADES TÉCNICAS

<b>Apariencia</b>	: Líquido
<b>Color</b>	: Negro
<b>Olor</b>	: Característico de disolvente
<b>Sistema de Curado</b>	: Curado con humedad
<b>Gravedad Específica</b>	: 0,95 gr/cc
<b>Tiempo de secado mínimo</b>	: 3' a 23°C y 50% r.h
<b>Tiempo de secado máximo</b>	: 24h a 23°C y 50% r.h
<b>Temperatura de aplicación</b>	: +10°C a +35°C

## 8- RENUNCIA

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos Akkim están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia de los productos actuales de Akkim, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Akkim. En la práctica, las diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación, son tales que ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal, puede ser derivada de esta información, o de cualquier otra recomendación escrita, ni de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario del producto debe probar la validez e idoneidad del producto para la aplicación y propósito propuesto. Akkim se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha de datos locales para el producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.